



# Bona Cement Style HD

TO-KOMPONENT, VANDBASERT TOPCOAT

Topcoat til overfladebeskyttelse af beton og flydespartel



Bona Cement Style HD anbefales kun på overflader med let til medium slid, såsom hjemmemiljøer, lette offentlige miljøer, kontorer og små lagerområder uden kørsel med gaffeltrucks eller andet tungere transportudstyr. Produktet giver en mat overflade, der bevarer gulvets udseende og giver et industrielt udtryk. Produktet bruges sammen med Bona Cement Style Sealer i henhold til instruktionerne nedenfor. Overfladen giver en vandafvisende overflade, der er nem at rengøre og er diffusionsåben.

- Beskytter og bevarer
- Svag lugt
- EC1 klassificeret for lav indendørs emission

## Anvendelsesområde

Produktet kan anvendes sammen med Bona Cement Style Sealer på cementbaseret flydespartel og beton. Underlaget skal udføres i henhold til standarden og efter spartelleverandørens anvisninger. Underlaget skal anbefales til diffusionsåbne overfladebehandlinger af termoplast. Underlaget skal modstå en direkte belastning uden at kræve yderligere et overladelag.

Bona Cement Style HD anbefales kun til ikke-industrielle overflader. På underlag, hvor der anvendes tunge lastbiler eller andet tungt udstyr, kan der ikke gives garantier.



# Bona Cement Style HD

TO-KOMPONENT, VANDBASERT TOPCOAT

Topcoat til overfladebeskyttelse af beton og flydespartel

## TEKNISKA DATA

<b>Produkttype:</b>	2-komponent vandbaseret polyurethan topcoat
<b>Tørstofindhold:</b>	ca. 32%
<b>Glans (vid 60°):</b>	Extra Matt, 10–12% (på glas)
<b>Blandingsforhold:</b>	1 del hærder til 1 liter Bona Cement Style HD eller 0.45 L hærder til 4.55 L Cement Style HD (≈9 vol%)
<b>Brugsperiode:</b>	max. 3 timer ved 20°C (kortere ved højere temperatur)
<b>Fortynding:</b>	Kan ved behov fortyndes med 4% Bona Retarder for længere åbningstid.
<b>Tørretid:</b>	Overlakering: 2–3 timer* Let belastning: 24 timer* Overdækning: 5 dage* *ved normalt indeklima, 20°C/60% R.F.
<b>Værktøj:</b>	Bona Microfleece eller SuperCoat Roller (11 mm)
<b>Forbrug:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /liter per lag
<b>Sikkerhed:</b>	Lak: Ikke mærkningspligtig Hærder: mærkningspligtig. (se produktsikkerhedsdatablad).
<b>Rengøring:</b>	Fjern lak fra værktøj før rengøring med vand. Tørret lak kan fjernes med acetone.
<b>Holdbarhed:</b>	1 år fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage.
<b>Lagring/transport:</b>	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
<b>Affald:</b>	Affald og tomme beholdere behandles i henhold til lokale regler.
<b>Forpakning:</b>	3 x 5 liter inkl. hærder (0.45 lit)
<b>Certifikat:</b>	EMICODE; EC1 – Meget lav emissioner Kvalificeret til LEED og BREEAM point.

Yderligere information kan findes på produktets sikkerhedsdatablad.

## FORBEREDELSE

Underlaget skal være fagmæssigt udført og følge leverandørens anvisninger. Se anvendelsesområde ovenfor.

Overfladen skal være fri for olie, voks og andet snavs, slebet til max korn 80. Den ubehandlede overflade skal behandles med en primer og 1–2 gange med en topbehandling.

Før påføring af topbehandling skal overfladen behandles med Bona Cement Style Sealer, se separat datablad.

Lad lak og hærder nå stuetemperatur, kom sien i og ryst beholderen grundigt før brug. Optimale betingelser for påføring er mellem 18–25°C og 30–60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid, mens lav temperatur og høj luftfugtighed giver længere tørretid. **Minimumstemperatur for brug er 13°C.**



# Bona Cement Style HD

TO-KOMPONENT, VANDBASERT TOPCOAT

Topcoat til overfladebeskyttelse af beton og flydespartel

## BEHANDLINGSPLAN

### Ubehandlet underlag:

- 1x Bona Cement Style Sealer
- 1-2x Bona Cement Style HD

## Påføring

- 1) Ryst dunken med Bona Cement Style HD grundigt i mindst 1 minut. Tilsæt hærdere og bland grundigt.
- 2) Påfør lakken på kryds og tværs med en Bona-rulle, 11 mm. Lad tørre.
- 3) Ved påføring af et andet lag Bona Cement Style HD skal dette gøres inden for 24 timer. Hvis malingen har fået lov til at tørre i mere end 24 timer, skal overfladen slibes med en Scrad pad inden næste lag maling påføres.

Gulvet kan betrædes let omkring 8 timer efter sidste lag og kan belastes fuldt efter 24 timer. Lad overfladen tørre i mindst 5 dage, før den dækkes med tæpper eller pap.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Undgå eller minimer risikoen for sten og snavs ved at bruge relevante måtte systemer ved alle indgange. Overfladen kan rengøres med en Bona Spray moppe eller Bona Cleaner. For den bedste vedligeholdelse anbefales det, at der lakeres om med samme produkt, så snart overfladen begynder at blive ridset.

## VIGTIGT!

- Blødgørere kan findes i en række forskellige plasttyper i forskellige produkter. Det kan være forskellige underlag til møbler, møbelben, møbelben, tape eller lim til at fikse ting eller markere zoner/planer over kort tid. Disse blødgøringsmidler kan forårsage misfarvning af underlaget. Selv hårfarve, gummidæk af forskellig art kan forårsage permanent misfarvning af gulvoverfladen. Brug passende beskyttelse for at undgå kontakt.



# Bona Cement Style HD

TO-KOMPONENT, VANDBASERT TOPCOAT

## Topcoat til overfladebeskyttelse af beton og flydespartel

- Alt spild af forskellig art skal fjernes hurtigst muligt. Hvis det efterlades for længe, kan det forårsage misfarvning og endda permanent skade på overfladen. Bemærk, at Bona lakker er lavet til at give en forseglet overflade, der modstår slid, modstår hælmærker og spild i en kort periode afhængig af hvilken lak der vælges. En lakeret overflade kan ikke modstå skader fra møbler, der trækkes hen over gulvfladen, klør fra kæledyr, genstande der tabes på gulvet osv.
- Bona giver kun garanti for produktets vedhæftning under forudsætning af, at produkterne påføres efter anbefalingen, og at underlaget er efter anbefalingen.
- Der kan ikke gives garanti for farven på underlaget efter påføring.

Disse oplysninger er udarbejdet efter vores bedste viden om produktet og hævder ikke at være fuldstændige. Det er op til brugeren at vurdere, om produktet og anbefalingerne heri er egnede til formålet, den pågældende træsort og de herskende forhold på stedet. En professionel og dermed vellykket påføring af produktet er uden for Bonas kontrol. Hvis du er i tvivl, skal du altid udføre en test før brug. Brugeren er forpligtet til at læse og forstå alle oplysninger på emballagen og sikkerhedsdatabladet før brug af produktet.