



Bona Cement Style Sealer

2-KOMPONENT, VANDBASERET PRIMER

Primer til overfladebehandling af beton og flydespartel



Bona Cement Style Sealer er en vandbaseret primer, der sammen med Bona Cement Style HD kan bruges som overfladebeskyttelse på flydende spartelmasse og beton. Produktet bruges til at fylde porer, sikre en jævn farvning og give god vedhæftning af Bona Cement Style HD til underlaget. Produktet har ringe indflydelse på underlagets udseende og bevarer farven på ubehandlet beton/flydespartelmasse.

- Vandbaseret og hurtigtørrende
- Svag lugt
- EC1^{PLUS} klassificeret for lav indendørs emission

Anvendelsesområde

Produktet skal anvendes i forbindelse med Bona Cement Style HD på cementbaserede flydeafretninger og beton. Underlaget skal udføres i overensstemmelse med standarden og efter spartelleverandørens anvisninger. Underlaget skal anbefales til diffusionsåbne overfladebehandlinger af termoplast. Underlaget skal modstå en direkte belastning uden at kræve yderligere et overladelag.

Bona Cement Style Sealer anbefales kun til ikke-industrielle overflader. På underlag, hvor der anvendes tunge lastbiler eller andet tungt udstyr, kan der ikke gives garantier.



Bona Cement Style Sealer

2-KOMPONENT, VANDBASERET PRIMER

Primer til overfladebehandling af beton og flydespartel

TEKNISKA DATA

Produkt type:	2-komponent, vandbaseret grundlak af polyurethan
Tørstofindhold:	ca. 23%
Blanding forhold:	1 del hærder til 10 dele Bona Cement Style Sealer eller 0.45 liter hærder til 4.55 liter Cement Style Sealer (≈9 vol%)
Brugsperiode:	max. 3 timer vid 20°C (kortere vid højre temperatur)
Fortynding:	Skall ej fortyndes
Tørretid:	Overlakering: 1–2 timer* *ved normalt indeklima, 20°C/60% R.F.
Værktøj:	Bona Microfleece (5 mm pile)
Forbrug:	20–25 m ² /liter per stryk
Sikkerhed:	Lak: Ikke mærkningspligtig Hærder: mærkningspligtig. (se produktsikkerhedsdatablad).
Rengøring:	Fjern lak fra værktøj før rengøring med vand. Tørret lak kan fjernes med acetone.
Holdbarhed:	1 år fra fremstillingsdatoen i uåbnet original emballage.
Lagring/transport:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
Affald:	Affald og tomme beholdere behandles i henhold til lokale regler.
Forpakning:	3 x 5 liter inkl. hærder (0.45 lit)
Certifikat:	EMICODE; EC1PLUS – Meget lav indendørs emission Kvalificeret til LEED og BREEAM point.

Yderligere information kan findes på produktets sikkerhedsdatablad.

FORBEREDELSE

Underlaget skal være fagmæssigt udført og følge leverandørens anvisninger. Se anvendelsesområde ovenfor.

Overfladen skal være fri for olie, voks og andet snavs, slebet til maksimalt korngrad 80. Påfør Bona Cement Sealer efter anvisning.

Påfør Bona Cement Style HD, så snart Bona Cement Sealer er tør.

Lad lak og hærder nå stuetemperatur, kom sien i og ryst beholderen grundigt før brug. Optimale betingelser for påføring er mellem 18-25°C og 30-60% RF. Høj temperatur og lav luftfugtighed giver en kortere tørretid, mens lav temperatur og høj luftfugtighed giver længere tørretid. **Minimumstemperatur for brug er 13°C.**



Bona Cement Style Sealer

2-KOMPONENT, VANDBASERET PRIMER

Primer til overfladebehandling af beton og flydespartel

BEHANDLINGSPLAN

Ubehandlet underlag:

- 1x Bona Cement Style Sealer
- 1-2x Bona Cement Style HD

Påføring

- 1) Ryst Dunken grundigt i mindst 1 minut. Tilsæt hærdere og indsæt filteret. Ryst straks dunken i yderligere 1 minut. Brug lakken inden for 3 timer.
- 2) Påfør lakken med en Bona-rulle 20–25 m²/liter. Påfør lakken på kryds og tværs for at få en jævn lakoverflade på gulvet. Hold en våd kant for at undgå overlappning.
- 3) Lad Tørre.
- 4) Ved påføring af et andet lag skal dette ske inden for 24 timer. Hvis lakken har fået lov til at tørre i mere end 24 timer, skal overfladen slibes med en Scrad pad inden næste lag lak påføres.

VIGTIGT!

- Cement Style Sealer bør aldrig bruges som efterbehandling.
- Bona giver kun garanti for produktets vedhæftning under forudsætning af, at produkterne påføres efter anbefalingen, og at underlaget er efter anbefalingen.
- Der kan ikke gives garanti for farven på underlaget efter påføring.

Disse oplysninger er udarbejdet efter vores bedste viden om produktet og hævder ikke at være fuldstændige. Det er op til brugeren at vurdere, om produktet og anbefalingerne heri er egnet til formålet, den pågældende træsort og de herskende forhold på stedet. En professionel og dermed vellykket påføring af produktet er uden for Bonas kontrol. Hvis du er i tvivl, skal du altid udføre en test før brug. Brugeren er forpligtet til at læse og forstå alle oplysninger på emballagen og sikkerhedsdatabladet før brug af produktet.